

多孔質汎用匣鉢 AY-2

Porous General-Purpose Sagger AY-2



■ 製品概要

軽量（比重 1.93）で優れた熱衝撃性（熱膨張率 0.27%）、耐反応性を備えた弊社の軽量汎用匣鉢。

RHK での電子材料の焼成等、長年様々なお客様にご利用頂いています。

匣鉢サイズはご相談ください。

■ 化学組成

	(%)
Al ₂ O ₃	54.5
SiO ₂	36.8
MgO	6.5
Fe ₂ O ₃	0.7

■ 代表特性

項目	特性値
気孔率	29.4 %
嵩比重	1.92
見掛比重	2.74
曲げ強度 (RT)	11 MPa
熱膨張率 (RT→1000℃)	0.27 %
安全使用温度	1100 °C

※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。