

**汎用匣鉢 KR-4A**

**General-Purpose Sagger KR-4A**



## ■ 製品概要

優れた耐反応性と熱衝撃性（熱膨張率 0.32%）を備えたオールマイティーな弊社汎用匣鉢。

長年に渡り様々な用途にご利用頂いております。

様々な匣鉢サイズをご用意しております。

## ■ 化学組成

		(%)
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		56.9
SiO <sub>2</sub>		34.4
MgO		6.5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.6

## ■ 代表特性

項目	特性値
気孔率	27.5 %
嵩比重	2.12
見掛比重	2.93
曲げ強度 (RT)	11 MPa
熱膨張率 (RT→1000℃)	0.32 %
安全使用温度	1250 °C

※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。